

PET樹脂の耐薬品性表

薬品名		判定
硝酸	8 ~ 90 %	○
〃	60 %	×
硫酸	3 ~ 60 %	○
濃硫酸		×
塩酸	10 ~ 37 %	○
炭酸ソーダ	10 %	○
苛性ソーダ	10 %	×
苛性カリ	10 %	×
酢酸	5 ~ 10 %	○
リノ酸	3 %	○
過酸化水素	3 %	○
濃アソニニア水		×
クロロホルム		○
四塩化エタン		○
四塩化炭素		○
トリクロレン		×

○良好

×(溶解・膨潤・白化)

薬品名	判定
エタノール 50 ~ 99.5 %	○
メタノール	○
テトラヒドロフラン	×
ヘキサン	○
ノーヘプタン	○
グリセリン	○
綿実油	○
鉱物油	○
グリース	○
モーターオイル	○
ガソリン(無鉛)	○
機械油	○
軽油	○
フェノール	×
モノクロロベンゼン	×
ベンゼン	○△

○良好

×(溶解・膨潤・白化)

スチロール樹脂の耐薬品性表

薬品名	濃度(%)	23°C
硫酸	10%	○
硫酸	30%	○
濃硫酸		△
硝酸	10%	○
硝酸	20%	○
濃硝酸		×
塩酸	10%	○
濃塩酸		△
苛性ソーダ	10%	○
苛性ソーダ	40%	○
苛性カリ	40%	○
アソニニア水	10%	○
炭酸ソーダ	2%	○
過酸化水素	3%	○
酢酸	5%	○
酢酸	25%	○
オレイン酸		○
クエン酸	10%	○
フェノール	5%	○
エチルアルコール	50%	○
エチルアルコール	95%	△

○変化なし △僅かに曇りを生ずる ×容易に外観変化 ××使用できない

薬品名	濃度(%)	23°C
メチルアルコール	98%	△
酢酸エチル		××
アセトン		××
クロロホルム		××
四塩化炭素		××
ベンゼン		××
トルエン		××
キシレン		××
ノーヘプタン		××
ケロシン		×
ガソリン		××
グリセリン		○
エチレングリコール		○
ヒマシ油		○
レモン油		××
オレンジ油		××
シリコン油		○
軽油		×
無鉛ガソリン		×
マシン油		○

ポリカーボネート樹脂の耐薬品性表

薬品名	濃度(%)	20°C	70°C
塩酸	10%	○	
硫酸	10%	○	
硝酸	20%	○	
苛性ソーダ	5%	○	
リノ酸	100%	○	
水	10日間浸漬	○	
酢酸	10%	○	
酢酸	100%	×	
蟻酸	100%	○	
メタノール		△	
エタノール		○	
エチルエーテル		×	
アセトン		×	
四塩化炭素		×	
ベンゼン		×	
石油ベンゼン		○	
ガソリン		○	
灯油		○	
重油		○	

薬品名	濃度(%)	20°C	70°C
トランス油		○	
シリコン油		○	
フレオンガス		○	
プロパンガス		○	
都市ガス		○	
塩酸	10%	△	
硫酸	10%	○	
硝酸	10%	△	
硝酸	20%	△	
苛性ソーダ	40%	×	
硼酸	(冷飽)	○	
水酸化カルシウム	(冷飽)	×	
塩化カルシウム	(冷飽)	○	
過マンガン酸カリ	18%	○	
塩化第二銅	(冷飽)	○	
塩化カリウム	(冷飽)	○	
塩化マグネシウム	(冷飽)	○	
塩化ナトリウム	(冷飽)	○	
塩化第二錫	(稀)	○	

薬品名	濃度(%)	20°C	70°C
塩化亜鉛	(冷飽)	○	
硫酸アルミニウム	(冷飽)	○	
硫酸銅	(冷飽)	○	
硫酸ナトリウム	(冷飽)	○	
臭化カリウム	(冷飽)	△	
硝酸カリウム	(冷飽)	○	
重クロム酸カリウム	(1%)	△	
炭酸ソーダ	(冷飽)	○	
亜硫酸ソーダ	(冷飽)	△	
硫化ソーダ	(冷飽)	○	
塩素酸ソーダ	(冷飽)	×	
硫化アンモニア	(冷飽)	○	
苛性ソーダ	1%	×	
苛性ソーダ	10%	○	
水	10日間浸漬	△	

○侵されない ○使用差支えない

△若干侵される ×使用出来ない

冷飽:室温にて飽和 稀:冷飽を2倍にうすめる

※本表示マークは、参考値であり、保証値ではありません。